

DESCRIÇÃO

Classic Sealer é um acabamento incolor bi-componente, 100% sólidos e resistente a raios UV. Foi formulado para aumentar a resistência química e a abrasão enquanto melhora também a limpabilidade. Classic Sealer é de fácil aplicação e resulta em um acabamento atraente e brilhante.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Classic Sealer é um acabamento de alto brilho, desenvolvido para ambientes que exigem um acabamento liso, de alto brilho e com resistência a raios UV. Pode ser aplicado em vários tipos de substratos e superfícies tanto horizontais como verticais. Dentre as aplicações para o Classic Sealer estão:

- Em conjunto com outros sistemas de revestimentos Miaki.
- Proteção da superfície de concreto exposta a abrasão ou ambientes corrosivos.
- Para substratos que necessitam de um acabamento de fácil limpeza e manutenção.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- 100% sólidos
- Resistente a raios UV
- Acabamento liso
- Resistência a longo prazo contra corrosão e abrasão
- Excelente força de adesão
- Proteção contra penetração de umidade
- Aderência a diversos tipos de substratos
- Acabamento brilhante e duradouro, permite fácil limpeza e manutenção
- Embalado de fábrica, garantindo consistência, alta qualidade e fácil manipulação.

Propriedade	Valor
Porcentagem de sólidos	100%
Tempo de cura	35 minutos em 77°F/25°C
Numero de demãos sugeridas	1
Cura total	8 horas em 25°C para cura superficial 24 horas (min) para tráfego
Limitações de temperatura	60°C para exposição continua 93°C exposição intermitente
Resistência ao fogo (após cura)	Auto extintor

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Obs. As propriedades físicas acima foram medidas de acordo com os padrões referenciais. Foram utilizadas amostras reais do revestimento.

Primer	Não é necessário primer adicional para utilização sobre os revestimentos Miaki. Para uso sobre substrato de concreto, utilizar o Epoprimer ST para garantir melhor aderência e desempenho.
Validade	Máximo de 3 anos nas embalagens originais / data de entrega.
Armazenamento	Armazenar entre 16°C e 29°C. Proteger contra luz solar direta. Em temperaturas abaixo de 15°C, o material pode precipitar. O material deverá ser homogeneizado antes do uso. Manter as embalagens de papel em ambiente seco e longe da água.
Embalagem	Classic Sealer é embalado em kit para facilitar o manuseio. Cada kit contém: - Parte A (resina) – Balde 3,6 Kg - Parte B (catalisador) – Balde 1,5 Kg

MISTURA

Classic Sealer é fornecido em kit proporcionalmente separados em fábrica. Para alcançar uma mistura apropriada, o Classic Sealer deve ser misturado com auxílio de um misturador, em baixa rotação (400-600 rpm). Em um balde limpo, homogeneizar o conteúdo da embalagem de Parte B, acrescentar a parte A e continuar até obter uma mistura homogênea, por aprox. 1 a 2 minutos. Evitar homogeneizar em alta rotação para não incorporar ar na mistura.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Preparando os sistemas Miaki

Antes da aplicação do acabamento, todas as marcas de rolo e imperfeições da superfície devem ser removidas para obter uma superfície lisa. Lixar o piso utilizando uma lixadeira apropriada com pedras médias e aspirar utilizando um aspirador industrial (seco/molhado) para remover toda a poeira e partículas. O revestimento Miaki está pronto para ser selado com Classic Sealer.

Preparando superfície de concreto

A preparação apropriada é essencial para garantir a adesão do material. O substrato deve estar seco e livre de cera, gordura, óleos, graxa, terra/poeira e partículas soltas. A nata e partículas soltas do cimento devem ser removidas através de lixamento, jatos abrasivos ou escarificação. Outros contaminantes devem ser removidos através de lavagem com detergente industrial e enxaguado com água limpa. A porosidade da superfície deve estar aberta e apresentar textura leve. Para mais recomendações e informações adicionais sobre a preparação do substrato, entrar em contato com o Departamento Técnico da Miaki.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

GUIA DE APLICAÇÃO

Classic Sealer pode ser aplicado em ambientes com temperaturas de 60-85°F/16-29°C e umidade abaixo de 80%. O produto deve ser aplicado imediatamente após a mistura dos dois componentes. Classic Sealer é aplicado com espátula de plástico e rolo de lã média. O rolo é utilizado para remover as marcas da espátula e deixar o acabamento mais liso. Um pincel deve ser utilizado quando necessário. Cada demão adicional deve ser aplicada

quando a superfície estiver livre de tack, após aprox. 8 horas. Para mais recomendações e informações adicionais sobre a aplicação, entrar em contato com o Departamento Técnico da Miaki.

CONSUMO

Vide boletim técnico de sistema.

TEMPO DE TRABALHABILIDADE E CURA EM DIFERENTES TEMPERATURAS

Após a mistura, o tempo de trabalho do Classic Sealer é de aprox. 35 minutos em temperatura de 77°F/25°C. O tempo de trabalho pode variar de acordo com a temperatura e condições do ambiente.

Cura ao toque em 8 horas à 25°C. A área revestida pode voltar a operação normal em 24 horas. A cura total ocorre após 7 dias.

MAIS INFORMAÇÕES

RECOMENDAÇÕES

- Aplicar somente em superfícies limpas, lisas e preparadas.
- Temperatura mínima do ambiente e do substrato na hora da aplicação é de 60°F/16°C.
- Não usar água ou vapor durante a aplicação. Umidade pode afetar seriamente as propriedades do material.
- O tempo de cura e aplicação dependem das condições do ambiente.

PRECAUÇÕES

- Solventes a base de Toluol e Xilol são recomendados para remover o material em caso de reação. Utilizar estes materiais unicamente de acordo com as recomendações de segurança e procedimentos do fabricante. Descartar os materiais de acordo com regulamentos governamentais.
- Utilização de máscara de gás orgânico com filtro, óculos de segurança e luvas de borracha.
- Em caso de contato, lavar em água corrente por aproximadamente 15 minutos e procurar um médico. Lavar a pele com sabão neutro e água.
- Aplicação somente com ventilação adequada.

OBSERVAÇÕES

- Para ambientes que não estiverem descritos no guia de resistência química, consultar o Departamento Técnico da Miaki.
- As FISPQs do material estão disponíveis em caso de necessidade.
- A equipe técnica da Miaki está disponível para auxiliar na aplicação do produto e dúvidas relacionadas aos sistemas Miaki.

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br