

DESCRIÇÃO

Urecoat H2 é um acabamento colorido de poliuretano alifático, bicomponente à base d'água de alta performance. Combina resistência superior a produtos químicos e à abrasão, excelente aderência e resistência às intempéries.

PRINCIPAIS USOS E APLICAÇÕES:

Revestimento uretano para serviços gerais, projetado para melhorar a possibilidade de limpeza, aumentar a resistência a manchas e à abrasão e melhorar a resistência aos raios ultravioleta. Pode ser aplicado em superfícies verticais e horizontais.

Os usos típicos são:

- Camada superior resistente a raios ultravioletas;
- Camada de maior resistência à abrasão;
- Camada de maior resistência à manchas.

Vantagens do produto:

- Superfície facilmente lavável para simples manutenção;
- Boa resistência a abrasão;
- Baixo VOC;
- Excepcional resistência a produtos químicos, vapores e solventes de limpeza;
- Pode ser aplicado com pincel, rolo ou AirLess.

PROPRIEDADES DO PRODUTO

Propriedade	Valor
Sólidos em peso	36%
Pot Life (25°C)	60 min
Tempo de secagem ao toque (25 °C)	6 horas
Liberação para uso	- Tráfego leve: 12 horas - Tráfego pesado: 24 horas - Cura final: 7 dias
Aderência a tração	30 kgf/cm ³
Densidade	1,15 g/cm ³
Flamabilidade do filme seco	Auto extingüível
Resistência térmica	60 °C exposição contínua 90 °C exposição intermitente
Resistência à abrasão (perde de peso em 1000 ciclos)	70 mg

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

EMBALAGENS

O Kit do **Urecoat H2** é composto de:

1 embalagem de componente A contendo 3,10 Kg

1 embalagem de componente B contendo 0,42 Kg

Disponível em diversas cores e nas versões acetinado e fosco

GUIA DE APLICAÇÃO

Separar o material correspondente à área a ser aplicada: Urecoat H2 Parte A e Parte B.

Em um balde limpo, adicionar o Urecoat H2 Parte A e homogeneizar para que não fique sedimentação. Adicionar a Parte B e homogeneizar em baixa rotação por 3 minutos, para não incorporar ar na mistura. Homogeneizar por no mínimo 3 minutos.

A mistura deve ser colocada em uma bandeja e a aplicação deve ser feita com e rolo de espuma Tigre Ref. 1342 ou de lã sintética anti-respingo Ref. 1374.

CONSUMO

Rendimento Teórico:

Aproximadamente 27 m²/Kit por demão.

CUIDADOS GERAIS

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **Thinner A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando, luvas mascara para gases orgânicos e óculos.

NÃO PROVOCAR VÔMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

A utilização do **Thinner A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicaria a utilizações futuras.

LIMITAÇÕES

- O Microcoat PuH2 não pode ser aplicado em temperaturas acima de 85°F/30°C. Em altas temperaturas o revestimento endurece rapidamente podendo chegar a sua perda..
- Não pode ser aplicado em temperaturas abaixo de 65°F/10°C. Em baixas temperaturas o produto ficará mais viscoso e dificultará a aplicação do revestimento.

Obs. Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada para um sistema perfeito.

RM Revestimentos
Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato
Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

- Não utilizar água ou vapor nas áreas de aplicação, pois a umidade afetará o tempo de trabalhabilidade e as propriedades fundamentais para um revestimento monolítico duradouro.

Manutenção do Piso:

Vide boletim de manutenção e bom uso para revestimentos Miaki.

MAIS INFORMAÇÕES

Os valores citados em propriedades do produto são referências aproximadas. Para mais informações e especificações sobre os produtos, entre em contato com nosso setor de desenvolvimento.

RM Revestimentos

Av. Humberto de Alencar
Castelo Branco, 1.260
09850-300 – SBC / SP

Contato

Tel: 11 2164 4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br