

Álcalis

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Hidróxido de amônio (10%)	+	Hidróxido de potássio (50%)	+
Hidróxido de amônio (25%)	o	Hidróxido de cálcio (50%)	+
Hidróxido de amônio, alcoólico	o	Hidróxido de sódio (10%)	+
Hidróxido de potássio (10%)	+	Hidróxido de sódio (50%)	+

Ácidos

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Ácido fórmico (10%)	+	Acido fosfórico (40%)	+
Ácido fórmico (30%)	-	Acido fosfórico (85%)	o
Ácido bórico (3%)	+	Acido nítrico (10%)	+
Ácido crômico (20%)	+	Acido nítrico (30%)	o
Ácido crômico (40%)	o	Acido nítrico (65%)	-
Ácido acético (10%)	+	Acido clorídrico (10%)	+
Ácido acético (25%)	+	Acido clorídrico (36%)	+
Ácido acético (30%)	o	Acido sulfúrico (30%)	+
Ácido acético (80%)	-	Acido sulfúrico (50%)	o
Acido graxo	+	Acido sulfúrico (80%)	-
Acido láctico (30%)	+	Acido cítrico (30%)	+
Acido oxálico (10%)	+		

Águas e Soluções aquosas

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Água suja (esgoto)	+	Hipoclorito de sódio (15%)	+
Água clorada	+	Carbonato de sódio	+
Formaldeído (37%)	+	Solução de sabão	+
Anticongelante (à base de	o	Água deionizada	+
Água de torneira	+	Água 98°C	o
Água do mar	+	Peróxido de hidrogênio (30%)	+
Solução de cloreto de sódio	+	Peróxido de hidrogênio (80%)	o
Solução de cloreto de sódio	+		

Miaki Revestimentos
 Rod. Presidente Dutra,
 Km 181 - 08900-000
 Guararema / SP

Contato
 Tel: 11 4762-3033
 vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Bebidas

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Cerveja	+	Leite	+
Conhaque, aguardente 40% vol.	o	Suco de uva	+
Suco de frutas	+	Vinho	+
Refrigerantes	+		

Óleos e Graxas

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Sangue	+	Azeite	+
Óleo de corte	o	Gordura vegetal	+
Óleo hidráulico (Skydrol B 500)	o	Óleo de rícino	+
Óleo de linhaça	+	Óleo cru	+
Óleo mineral	+	Gordura animal	+

Solventes

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Gasolina normal	+	Hexano	+
Gasolina aditivada	-	Álcool isopropílico	-
Benzeno	-	Querosene	+
Butanol	-	Água raz	+
Butil Eter	-	Metanol	-
Clorofórmio	-	Cloreto de metileno	-
Cicloexano	+	Monoclorobenzeno	o
Dibutilftalato	o	Acetato de N-Propila	-
Dicicloftalato	o	Percloroetileno	o
Óleo Diesel	-	Petróleo	o
Acetato de Etila	-	Fenol	o
Álcool Etílico 10 %	o	Estireno	o
Álcool Etílico 96 %	-	Tolueno	-
Glicerina	o	Tricloroetileno	-
Heptano	+	Xilol	-

Miaki Revestimentos
 Rod. Presidente Dutra,
 Km 181 - 08900-000
 Guararema / SP

Contato
 Tel: 11 4762-3033
 vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Produtos de Limpeza

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Cloro alvejante (15%)	+	PRIL®	-
FEWA®	-	P3	-
Removedor de manchas	-	P3 ASEPTO®	+
PERSIL®	-	Petróleo	o

Avaliação		
+	Resistente	Com base nos ensaios realizados, a exposição permanente aos agentes químicos em questão não causa alterações nas propriedades do sistema.
o	Resistência limitada	A exposição permanente não é aconselhável, porque poderá alterar propriedades do sistema. Resiste a exposições curtas, de aproximadamente 1 a 2 horas.
-	Não resiste	Danos ao sistema podem ocorrer até mesmo sob curta exposição.

Miaki Revestimentos
Rod. Presidente Dutra,
Km 181 - 08900-000
Guararema / SP

Contato
Tel: 11 4762-3033
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br