

DESCRIÇÃO

Urecoat ST é um acabamento a base de poliuretano alifático de alta performance, bi-componente. Combina resistência superior a produtos químicos e à abrasão, retenção de cor e resistência aos raios ultravioleta e às intempéries em geral.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Sólidos por peso	60%
Densidade (Parte A+B)	1,15 g/cm ³
Pot Life (25 °C)	55 - 70 min
Tempo de secagem ao toque (25°C) (Tack Free)	12 horas
Liberação para uso	Tráfego leve: 12 h Tráfego normal: 24 h
Cura final	7 dias
Resistência Térmica	60 °C exp. contínua 90 °C exp. intermitente
Resistência de ligação	30 kgf/cm ² (100% falha no concreto) (ASTM D-4541)
Temperatura de aplicação	16 – 30 °C
Umidade relativa do ar	Máximo 80%

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

Urecoat ST Parte A = 3,000 kg

Urecoat ST Parte B = 0,750 kg

RENDIMENTO E EMBALAGENS

0,100 – 0,110 kg/m²
(espessura de 75 a 82 microns DFT - dry film thickness)

Nota: O rendimento do Urecoat ST pode variar de acordo com as condições do substrato.

TEMPO DE CURA

Prazos para liberação de uso	
Utilização de Área	Mín. 12 horas

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 10°C e 24°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 12 meses.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br