

ÁCIDOS

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Acético - 5%	E	Hidroclórico - 15% (ácido Clorídrico/Ácido Muriático)	E
Acético - 10%	E	Hidroclórico - 37% (ácido Clorídrico/Ácido Muriático)	E
Acético - 15%	E	Hipocloroso - 5%	E
Acético - 20%	E	Láctico - 20%	E
Acético - 50%	B	Láctico - acima de 20%	E
Acético Glacial	B	Maléico - 30%	E
Benzóico - 3%	E	Maléico - 40%	E
Benzóico - Sat.	E	Maléico - Sat.	B
Bórico - Sat.	E	Monocloroacético - 10%	E
Butírico - 10%	E	Monocloroacético - 20%	B
Cítrico - 50%	E	Monocloroacético - 5%	E
Cítrico - Sat.	E	Nítrico - 10%	E
Cresílico - Sat.	B	Nítrico - 20%	E
Crômico - 10%	B	Nítrico - 30%	B
Crômico - 20%	B	Nítrico - 40%	NR
Crômico - 40%	NR	Oléico - Sat.	E
Diglicólico - Sat.	B	Oxálico - Sat.	E
Flubárico - Sat.	OS	Pelargônico - Sat.	E
Fluorídrico - 5%	B	Perclórico - 35%	OS
Fluorídrico - 10%	OS	Pícrico - Sat.	E
Fluorídrico - 15%	NR	Succínico - Sat.	E
Fórmico - 10%	E	Sulfúrico - 20%	E
Fórmico - 50%	B	Sulfúrico - 50%	B
Fórmico - over 50%	OS	Sulfúrico - 70%	NR
Fosfórico - 50%	E	Sulfúrico - 98%	NR
Fosfórico - 70%	E	Tânico - Sat.	E
Fosfórico - 85%	OS	Tartárico - Sat.	E
Ftálico - Sat.	B	Trichloroacetic - 20%	E
Graxos - Sat.	E	Trichloroacetico - 10%	E
Heptanóico - Sat.	B		

ÁLCALIS E SAIS

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Benzoato de sódio - Sat.	E	Hidróxido de cálcio - Sat	E
Bicarbonato de sódio - Sat.	E	Hidróxido de potássio - até 40%	E
Bisulfeto de sódio - Sat.	E	Hidróxido de sódio - até 50%	E
Carbonato de sódio(soda calcinada) - Sat	E	Hipoclorito de cálcio - até 15%	B

Miaki Revestimentos
Rod. Presidente Dutra,
Km 181 - 08900-000
Guararema / SP

Contato
Tel: 11 4762-3033
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Cloreto de alumínio - 50%	E	Hipoclorito de cálcio - Sat.	E
Cloreto de amônio - 50%	E	Hipoclorito de sódio - até 10%	B
Cloreto de cálcio - Sat.	E	Nitrato de amônio - Sat.	E
Cloreto de sódio(sal) - Sat.	E	Nitrato de zinco - Sat.	B
Cloreto Férrico - Sat.	E	Persulfato de amônio - Sat.	E
Fluorborato de cobre - Sat.	E	Propionato de sódio - Sat.	E
Fosfato trissódico - Sat.	E	Sulfato de amônio - Sat.	E
Glutamato de sódio - Sat.	E	Sulfato de sódio - Sat.	E
Hidróxido de amônio - 40%	B	Sulfato Ferroso - Sat.	E
Hidróxido de amônio - até 20%	E	Sulfeto de sódio - Sat.	E
Hidróxido de amônio - Sat.	E		

SOLVENTES E OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Acetona	OS	Lanolina	E
Acetato butílico	B	Lardo	B
Acetato de amila	E	Leite	E
Acetato de etila	B	Maionese	B
Ácido Muriático(veja Ácido hidrolórico ou Clorídrico)	E	Manteiga de amendoim	E
Acrilonitrila	OS	Metil Etil Cetona	NR
Água	E	Metil Isdautil Cetona	NR
Álcool(etílico, propílico, isopropílico, butílico)	B	Mostarda	E
Álcool(metílico)	B	Naftalina	B
Anilina	NR	Óleo de milho	E
Benzeno	E	Óleo de semente de linhaça	E
Brômio	OS	Óleos - Corte	E
Cerveja	E	Óleos - Minerais	E
Cicloexano	E	Óleos - Vegetais	B
Cicloexanol	E	Percloroetileno	NR
Cicloexanona	B	Peróxido hidrogênio - 10%	E
Cloreto de metileno	NR	Piridina	NR
Clorobenzeno	E	Querosene	B
Clorofórmio	NR	Sacarina - Sat. (açúcar)	E
Combustível de jato JP5	E	Salicilato metílico - 50% em Touleno	NR
Diacetona Álcool	E	Skydrol	E
Dicloreto Etileno	OS	Sucos - Fruta	E
Dissulfeto de carbono	NR	Sucos - Vegetais	E
Essências Minerais	E	Tetracloroeto de carbono	E
Éter	E	Tolueno	B
Etileno glicol	E	Treitileno Glicol	E
Fenol - 5%	NR	Triacetina	E

Miaki Revestimentos
Rod. Presidente Dutra,
Km 181 - 08900-000
Guararema / SP

Contato
Tel: 11 4762-3033
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Formaldeído	E	Tricloroetano	B
Ftalato demetílico	E	Trietanolamina	E
Ftalato dietílico	E	Uréia	E
Gasolina	E	Vinagre(caseiro)	E
Glicerina	E	Vinho	E
Glioxal	E	Xileno	B
Lactato butílico	B		

Legendas:

E – RESISTÊNCIA EXCELENTE

B – RESISTÊNCIA LIMITADA

N/R - NÃO RESISTE

OS - OCASIONAIS RESPINGOS (Apropriado para o uso onde ocorrer respingos ocasionais, e lavagem com água imediatamente após o derrame)

Miaki RevestimentosRod. Presidente Dutra,
Km 181 - 08900-000
Guararema / SP**Contato**Tel: 11 4762-3033
vendas@miaki.com.brwww.miaki.com.br