

Ácidos

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Acético 15%	B	Heptanóico	OR
Acético 50%	OR	Hipocloroso 5%	E
Acético Glacial	NR	Lático até 20%	E
Benzoico Saturado 3%	E	Maleico 30%	E
Bórico Saturado 30%	E	Maleico 40%	B
Butírico 10%	OR	Málico 50%	B
Cítrico 50%	E	Nítrico 10%	B
Clorídrico (Muriático) Concentrado	E	Nítrico 30%	OR
Cresílico	OR	Oleico	B
Crômico 10%	B	Oxálico Saturado	E
Crômico 15%	B	Perclórico 35%	B
Crômico 40 %	OR	Pícrico Saturado	E
Diglicólico	B	Succínico Saturado	E
Fluobórico	B	Sulfúrico 20%	E
Fluorídrico 10%	E	Sulfúrico 50%	B
Fórmico 10%	B	Sulfúrico 70%	B
Fosfórico até 50%	B	Sulfúrico 98%	B
Ftálico	B	Tânico Saturado	E
Graxo	E	Tartárico Saturado	E

Alcalinos e Sais

O Epocoat ARSO é classificado como tendo boa e excelente resistência química quando exposta à maioria dos álcalis e sais.

Miaki Revestimentos
 Rod. Presidente Dutra,
 Km 181 - 08900-000
 Guararema / SP

Contato
 Tel: 11 4762-3033
 vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Solventes e outro produto químicos

Produto	Resultado	Produto	Resultado
Acetona	OR	Nafta	B
Água	E	Óleo de Linhaça	E
Água Raz	B	Óleo de Milho	
Álcool Etílico, Propílico, Isopropílico, Butílico	B	Óleo Mineral	E
Álcool Metílico (Metanol)	B	Óleo Vegetal	B
Banha de porco	B	Óleo/Fluido de Corte	B
Benzeno	E	Percloetileno	E
Ciclohexano	E	Peróxido de Hidrogênio (Água Oxigenada) 10%	E
Cloreto de Metileno	NR	Sacarose Saturada (Açucar)	E
Combustível de Avião	E	Skydrol	B
Diacetona Álcool	E	Suco de Fruta	E
Éter	OR	Suco de Vegetais	E
Etileno Glicol	E	Tetracloroeto de Carbono	E
Formaldeído	E	Tolueno (Toluol)	E
Gasolina	E	Tricloretileno	B
Glicerina	E	Uréia	E
Leite	E	Vinagre	E
Metil Etil Cetona	B	Xileno (Xilol)	E

Legendas:

E - EXCELENTE

B – BOM

NR – NÃO RESISTE

OR- OCASIONAIS RESPINGOS (Apropriado para o uso onde ocorrer respingos ocasionais, e lavando com água imediatamente após o derrame.)

Miaki Revestimentos

Rod. Presidente Dutra,
 Km 181 - 08900-000
 Guararema / SP

Contato

Tel: 11 4762-3033
 vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br