

DESCRIÇÃO

DURALINE GRIP COAT - MMA é um acabamento MMA (Metilmetacrilato) com textura antiderrapante, desenvolvida para revitalização de revestimentos onde a textura antiderrapante, tenha sido desgastada pelo uso.

USOS E APLICAÇÕES

- Frigoríficos;
- Áreas com incidência de gordura;
- Áreas técnicas de supermercados;
- Rampas, docas;
- Frigoríficos;
- Câmaras resfriadas;
- Laticínios;
- Oficinas e áreas de manutenção;

VANTAGENS DO PRODUTO

- Revestimento protetivo com acabamento Impermeável;
- Boa resistência a abrasão;
- Cura ultrarrápida, apenas duas horas.
- Superfície facilmente lavável para simples manutenção;
- Ótima aderência sobre concreto.

APLICAÇÕES TÍPICAS

DURALINE GRIP COAT – MMA é formulado para revitalizar (aumentar a rugosidade em áreas onde se deseja obter antiderrapância adequada, aumentando a segurança do tráfego de pessoas, evitando quedas indesejadas.

É indicado para ser aplicado sobre revestimentos existentes, pois possui elevada força de aderência sobre concreto, poliuretanos cimentícios e MMA.

EMBALAGENS DOS PRODUTOS

O **DURALINE GRIP COAT – MMA** é fornecido em kits combinados em embalagens devidamente dosadas para assegurar a ótima qualidade do produto. O produto é composto por:

Duraline Grip Coat – Parte A – 3,000 kg.*
Duraline Grip Coat – Parte B – 0,560 kg.

PROCLEANER DESENGORDURANTE E
DESENGRAXANTE – 1,000 kg

* CORES DISPONÍVEIS: Amarelo Segurança, Vermelho Segurança, Silver Gray e Areia.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Viscosidade (25°C)	18.000 – 22.000 Cps
Densidade (A) (25°C)	1,250 – 1,400 gr/Cm ³
Densidade (A+B) (25°C)	1,350 – 1,500 gr/Cm ³
Gel Time (25°C)	13 – 16 min

Nota: As propriedades físico-químicas foram obtidas a partir de ensaios em ambientes controlados em laboratórios. Resultados sujeitos a variações decorrentes de fatores ambientais.

RENDIMENTO (Consumo)

PROCLEANER DESENGORDURANTE e
DESENGRAXANTE – 0,080 – 0,110 kg/m².
DURALINE GRIP COAT – MMA – 0,300 – 0,350 kg/m².

Nota: Não é de responsabilidade da Miaki, variações de espessuras ocasionadas por desnivelamento, ou qualquer outro fato.

ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

Os produtos devem ser armazenados com temperatura entre 10°C e 25°C, em uma área isenta de umidade.

Os produtos devem ser protegidos da incidência da luz do sol.

Quando armazenados em seus recipientes originais (e lacrados) e em local adequado, o prazo de validade é de 6 meses.

PREPARO DO SUBSTRATO

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Escovão;
- Rolo de pintura Antigotas Atlas ref. 321/10 ou similar.
- Espátula para mistura;
- Esmerilhadeira angular de 7”;
- Disco diamantado;
- Aspirador ou vassoura.

O preparo adequado do substrato é fundamental para garantir a perfeita ancoragem do produto.

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

O substrato deve estar limpo, seco e livre de cera, óleo, gordura, sujeira, materiais soltos ou estranhos. Partículas de cimento soltas e não aderidas, devem ser removidas por meios mecânicos, isto é, varrição e aspiração. A abertura de perfil de ancoragem, deve ser feita através do uso de politrizes, lixadeiras ou enceradeiras com discos abrasivos. Contaminantes devem ser removidos com a utilização de ProCleaner e enxaguar com água limpa. A superfície deve mostrar porosidade por toda parte e ter uma textura rugosa, a fim de garantir a aderência do GRIP COAT - MMA. Para recomendações adicionais, informações sobre o preparo do substrato, por favor entrar em contato com o Departamento técnico Miaki.

IMPORTANTE!

LEIA ANTES DE INICIAR APLICAÇÃO

Antes de misturar e aplicar qualquer um dos produtos, certificar se as condições ambientais são apropriadas para aplicação. Para melhores condições de trabalho, a temperatura do substrato deve estar entre 13°C e 28°C.

Medir a temperatura da superfície com um termômetro infravermelho. As áreas demasiadamente frias devem ter a temperatura equalizada, isso permitirá que os produtos atinjam a cura apropriada. Além disso, um substrato demasiadamente frio aumenta significativamente a viscosidade dos produtos, dificultando sua aplicação. Áreas sob luz solar direta devem ser protegidas da ação direta do sol. Um substrato morno (13°C a 28°C) ajuda na trabalhabilidade do material; no entanto, um substrato quente (acima dos 30°C) ou um substrato com incidência direta do sol reduzirá o pot life do material, podendo causar efeitos não desejados durante a aplicação.

GUIA DE APLICAÇÃO

PROCLEANER DESENGORDURANTE e DESENGRAXANTE

Diluir o Procleaner Desengordurante e Desengraxante na proporção de 1:1 em água e espalhar sobre a área a ser desengordurada com o auxílio de um esfregão (ou similar) e deixar agir por 15 minutos. Esfregar vigorosamente e enxaguar com água em abundância.

Após a secagem, efetuar lixamento com uma lixadeira (ou esmerilhadeira) com disco diamantado.

Após o lixamento, remova todo o pó, varrendo muito bem e aspirando. Em seguida passar um pano úmido e esperar secar.

Após a preparação da área, separar o material correspondente à área a ser aplicada.

DURALINE GRIP COAT – MMA

Na própria embalagem do Duraline Grip Coat – MMA – Parte A, adicione o Duraline Grip Coat – MMA – Parte B e homogenize muito bem por aproximadamente 1 minuto com o cuidado de obter uma boa incorporação dos componentes.

A aplicação deve ser feita com rolo de lã de pelo alto (ref. 321/10 Atlas ou similar), respeitando o consumo indicado, tomando o cuidado em derramar todo o conteúdo da mistura no piso logo após a homogeneização dos componentes A e B, para que a reação exotérmica gerada dentro da embalagem não acelere a cura do material, acarretando a perda do material por endurecimento dentro da embalagem.

Aplicar o material de forma uniforme e sem deixar excessos ou poças. A aplicação deve ser feita de forma rápida, pois o tempo de trabalho do material é de apenas 15 minutos.

Duas horas após o término da aplicação, a área pode ser liberada para uso.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINNER A**.

RECOMENDAÇÕES

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guarema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br

Aplicar somente em substratos limpos, sólidos, secos e adequadamente preparados.

As temperaturas indicadas devem ser respeitadas, a fim de garantir aplicação perfeita.

Os tempos de aplicação e cura dependem de condições ambientais. Por favor, consulte o Departamento Técnico se as condições não estiverem dentro das diretrizes recomendadas.

que serão entregues sempre que solicitadas.

PRECAUÇÕES

O descarte de materiais e embalagens vazias devem respeitar as leis vigentes.

- Utilizar sempre Equipamentos de Proteção Individual.
- Em caso de contato, lavar a área com água e sabão.
- Usar apenas com ventilação adequada.

NOTAS

Fichas de Informação de Segurança para Produtos Químicos estão disponíveis. Solicite ao Departamento Técnico da Miaki.

NOTA LEGAL

As informações e, em particular as recomendações, relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos Miaki, são fornecidas de boa fé e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Os usuários deverão sempre consultar as versões mais recentes das fichas técnicas dos produtos,

Miaki Revestimentos
Rua Atenas, 369
Chácara Guanabara
Guararema/SP
08900-000

Contato
Tel: 11 2164-4300
vendas@miaki.com.br

www.miaki.com.br